



SAKRET silikaatvärv mineraalsetele aluspindadele KS

- Mittesüttiv
- Suureparane auru labilaskvus
- Vastupidav atmosfääri mõjudele
- Ökoloogiliselt puhas
- Valge ja toonitav
- Täismatt
- Fassaadi- ja siseviimistlustoode jaoks
- Eelnevalt värvimata mineraalsetele pindadele ja pindadele, mida on eelnevalt värvitud lubi-, lubitsemend-, tsemend- või silikaatvärviga
- Telliste ja tsemendi sideainel plokkide värvimiseks

Tehnilised näitajad:

Keemiline koostis	kaaliumsilikaadi lahus, polümeeri vesi-dispersioon, pigmendid, abiained ja lisandid
Tihedus	1,43–1,47 g/cm ³
Viskoossus	110–130 Krebsi ühikut
pH	10–12
Kuiv jääk	umbes 55%
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk	21 g/l
Kulunorm	7–9 m ² /l
Säilitusaeg	24 kuud

Töö käik:

- Kruntida pind krundiga SAKRET KS.
- Värvimist võib alustada 12 tunni möödumisel pärast kruntimist.
- Kaitsta kohti, mis ei ole töötlemiseks ette nähtud (metallpinnad, aknaklaasid jne).
- Mitte värvida otseses päikese kiirguses ning vihma ja tugeva tuule korral.
- Aluspinna ja keskkonna temperatuur värvimise ja kuivamise ajal peab olema vähemalt +5 C ning õhu suhteline niiskus ei tohi olla üle 80%.
- Ei ole soovitatav kasutada pindadel, mida on eelnevalt värvitud alküüd-, akrüül-, lateks- või silikoonvärvidega.
- Värskeid betoonpindu ei tohi värvida enne 2–4 nädala möödumist pärast ehitustööde lõpetamist.

Ohutusnõuded

- Hoida külma eest!
- Eelnevalt tähelepanelikult tutvuda värvi tööohutuslehega.

Pakend:

Ämber 2,7 l ja 9 l ja 18 l.