



## SAKRET MRP-E – mineraalne dekoratiivkrohv (üraskimuster)

- Valget värvi
- Terade suurus 2 ja 3 mm
- Auru läbilaskev mineraalkrohv
- Kergelt töödeldav
- Suurepärase nakkuvusega aluspinnaga
- Käsitsi ja pumbaga pealekandmiseks
- Dekoratiivpindade loomiseks
- Kasutatakse viimistluskihina
- Sise- ja välistöödeks

### Tehnilised näitajad:

Vastavus standardile	LVS EN 998-1
Terade suurus	2 ja 3 mm
Kulunorm 2 mm teral	ca 3 kg/m <sup>2</sup>
Kulunorm 3 mm teral	ca 4,3 kg/m <sup>2</sup>
Veevajadus	ca 4,5 l 25 kg pakendile
Reaktsiooniaeg veega	ca 5 min
Kasutusaeg vee lisamisest	ca 120 min
Aluspinna vähim töötemperatuur	≥ +5 °C
Survetugevus	1 N/mm <sup>2</sup>
Säilivusaeg	12 kuud
Koostis	ehituslubli, valge tsement, spetsiaalsed inertsed lisandid, abiained ja materjalid töötlemisomaduste parandamiseks

### Pinna ettevalmistus

- Aluspind peab olema täielikult kivistunud, ühetasane, ühetaolise imamisvõimega, kuiv, mittekülmunud
- Pind kruntida eelnevalt krundiga SAKRET PG

### Töö käik

- Mineraalkrohv SAKRET MRP-E tuleb segada puhtas nõus puhta veega tükivabaks massiks ning 5 minuti pärast segada veelkord läbi.
- Värvierinevuste vältimiseks segada korraka läbi kogu pakendi sisu.
- SAKRET MRP-E kanda metallsiluriga krohvitava pinnale kihi paksusega, mis on võrdne tera suurusega, pärast seda hõõruda plastmasshõõrukiga ringikujuliste vertikaalsete või horisontaalsete liigutustega laiali. Soovitavütle värvida silikaatvärviga SAKRET KS.

**Pakend:** Kotid 25 kg; alusel – 48 kotti.