



Sakret CLP Plus – lubitsementkrohv (hall/valge)

- Kuni 1mm terasuurusega
- Krohvipumbaga ja käsitsi pealekandmiseks
- Lubja ja tsemendi baasil
- Välis- ja sisetöödeks
- Eriti sobilik märgadesse ja niiskettesse ruumidesse
- Kõrge mehaaniline tugevus
- Halli või valge värvusega
- Väga plastne
- Kõrge veeauru läbilaskvus- ja veehülgevusvõimega
- Kasutatav ainult mineraalsetel aluspindadel

Tehnilised näitajad:

Vastavus standardile	krohviklass CS II vastavalt EN 998-1
Tuleohutusklass	A1 (mittepõlev)
Kihipaksus	5 – 25 mm
Terasuurus	kuni 1 mm
Kasutusaeg	kuni 2 h
Kulu	ca 15 kg/ m ²
Veevajadus	u 4,9 l 25 kg koti kohta
Valimissegu kogus	25 kg kotist ca 18 l
Täielik kivistumine	28 päeva möödudes
Säilivusaeg	12 kuud alates tootmiskuupäevast

Pinna ettevalmistus

- Pind peab olema puhas, kandev, tasane ja kuiv. Täita praod ja augud.
- Vanad müüritise- ja krohvipinnad tuleb puhastada liivapritsi või surveveega. Eemaldada pudenev krohv, koorduv värv, samuti õlised või muud nakkumist takistavad pinnad puhastada.
- Eriti sile ja väheimav pind kruntida kvartsnakkekrundiga Sakret QG või karestada abrasiiviga.
- Tugevalt imavad aluspinnad kruntida krundiga Sakret BG või kruntkontsentraadiga Sakret UG (lahjendada veega vahekorras kuni 1:5). Pudedad, liiva eraldavad, kuid püsivad krohvid tuleb kruntida suvaimmutuskrundiga Sakret TGW.

Töö käik

- Segada kuivsegu puhta külma veega uhtlaseks tükivabaks massiks kasutades mikserit (600 pooret/min).
- Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada!
- Segu kanda aluspinnale krohvipumba abil või käsitsi soovitava kihipaksusega, aga mitte üle 25 mm. Üle 20 mm kihipaksuse puhul kasutada segus raabits- või klaaskiust fassaadivõrku. Pind tasandada pahtli või krohvilabidaga. Kuivanud pindu saab töödelda plast- või kivihoõrutiga. Eriti sileda „peegelpinna“ saavutamiseks kasutada poolniiske krohvipinna silumiseks veega kastetud kumhõõrutit.
- Krohvi kuivamisaeg- 1mm/ ööpäevas, täielik kuivamisaeg mitte üle 14 ööpäeva.
- Aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal vähemalt + 5°C kuni + 25°C (hall CLP+) ja +5°C kuni +30°C (valge CLP+).

Pakend

25 kg kotid, alusel 48 kotti.

1000 kg kott.

Tarnitav samuti kuivsegu silos.